



Cabrea

Motor Paints

Quick Tips



Clear Lacquer 2K & Hardener

Verniz 2K e Endurecedor



1 To achieve the final finish, use Clear Lacquer 2K (A.MIG-2261) and Hardener (A.MIG-2262), mixing them in a two-to-one ratio.

Para obter o acabamento final, utilizaremos Verniz Incolor 2K (A.MIG-2261) e Endurecedor (A.MIG-2262), misturando-os na proporção de dois para um.

On this occasion, a thick coat was applied without allowing it to dry beforehand, and gradually the shine appeared.

E Nesta etapa, vamos aplicar uma camada grossa sem deixar secar antes, e aos poucos vamos percebendo como conseguimos o brilho.

2 You should continue applying the lacquer until the surface becomes completely smooth, without any noticeable airbrush overspray.

Devemos continuar aplicando o verniz até que a superfície esteja completamente lisa, sem perceber as marcas do spray na superfície.

4 Once the Clear Lacquer 2K dries, you will achieve a flawless shine, as well as an extremely resistant and durable surface.

Ao secar o Clear Lacquer 2K, obteremos um brilho impecável, além de uma superfície extremamente resistente e durável.





Colores

Motor Paints

Quick Tips



Clear Lacquer 2K & Hardener

Verniz e Endurecedor



1 It is important to take precautions when airbrushing the lacquer in a well-ventilated area, always wear a mask and gloves.

É importante ter cuidado ao aerografar o verniz em local ventilado, sempre usando máscara e luvas.

Apply the first coat of lacquer from a distance of 15 to 20 cm.

Aplicamos a primeira camada de verniz a uma distancia de 15 a 20 cm.

2 Allow it to dry for a day and clean the surface before proceeding.

Deixamos secar por um dia e limpamos a superfície antes de continuar.

Airbrush a second coat of Clear Lacquer 2K, with this application you will see the shine increasing. This coat will be the thickest one until you achieve the final shine on the bodywork.

Aerógrafamos uma segunda camada de Clear Lacquer 2K, e com ela veremos como o brilho aumenta. Essa camada será a mais espessa até que o brilho final seja alcançado na carroceria.

We repeat the process by cleaning the surface and airbrushing the third and final coat of lacquer.

Repetimos o processo, limpando a superfície e aerógrafo a terceira e última camada de verniz.

Simply assemble the rest of the kit, and you will have a flawless shine.

Por fim, montamos o restante do kit e obteremos um brilho impecável.